

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

Exh104

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 Exh104

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 자료없음

제품의 사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한
국내 공급자 정보 기재)

회사명 (주)엑소

주소 부산광역시 강서구 유통단지1로 132번길20

긴급전화번호 051)302-1006

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험문구 H315 피부에 자극을 일으킴

예방조치문구

예방

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대응

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오.
P321 (...) 처치를 하시오.
P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장

해당없음

폐기

해당없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

보건 1

화재 1

반응성 0

석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)

보건 1

화재 1

반응성 0

폴리에틸렌(POLYETHYLENE)

보건	1
화재	1
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	E V A ;	24937-78-8	58
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	추출, 잔류물 수지들(EXTRACT, RESIDUUM RESINS);	64742-16-1	38
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	에텐, 단일중합체(Ethene, homopolymer)	9002-88-4	4

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 오염된 의복을 벗으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER) 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두 시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두 시오
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 모든 점화원을 제거하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용 기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
나. 안전한 저장방법	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하 시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국내규정

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)
석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 자료없음

ACGIH 규정

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)
석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 자료없음

생물학적 노출기준

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)
석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER) 구를 착용하십시오
석유탄화수소 수지(PETROLEUM 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호
HYDROCARBON RESIN) 구를 착용하십시오
폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호
구를 착용하십시오

눈 보호

해당물질에 직접적인 접촉 or 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전공단 인증을 받은 보안경 or 보안면 착용

손 보호

해당물질에 직접적인 접촉 or 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전공단 인증을 받은 화학물질용 안전장갑 착용

신체 보호

해당물질에 직접적인 접촉 or 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전공단 인증을 받은 화학물질용 보호복 착용

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 자료없음

색상 자료없음

나. 냄새 자료없음

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 자료없음

마. 녹는점/어는점 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료없음

사. 인화점 해당없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 해당없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 해당없음

카. 증기압 자료없음

타. 용해도 자료없음

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중 자료없음

거. n-옥탄올/물분배계수 자료없음

너. 자연발화온도 자료없음

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 자료없음

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

가. 외관	
성상	고체, 구슬, 과립
색상	(자료없음)
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	(자료없음)
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	(해당없음)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당없음)
사. 인화점	260 ℃
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(해당없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(해당없음)
타. 용해도	(해당없음)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	0.930 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	(해당없음)
너. 자연발화온도	259 ℃
더. 분해온도	(자료없음)
러. 점도	(자료없음)
머. 분자량	(자료없음)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)

가. 외관	
성상	고체
색상	황갈색
나. 냄새	석유 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	133 ℃
사. 인화점	240 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	(해당없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	4.49
하. 비중	0.96-0.98
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.68 cP
머. 분자량	800-2000

폴리에틸렌(POLYETHYLENE)

가. 외관

성상	고체
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	85 ~ 140℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	341 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	(해당없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.91-0.96 (g/cm3)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	330-410 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	1500-100,000

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	상온상압조건에서 안정함
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	물질의 흡입은 유해할 수 있음
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	열, 스파크, 화염 등 점화원
--	------------------

석유탄화수소 수지(PETROLEUM RESIN)	열, 스파크, 화염 등 점화원
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	가연성 물질
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	자극성, 독성 가스
석유탄화수소 수지(PETROLEUM RESIN)	가연성 물질, 환원성 물질
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	자료없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM RESIN)	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM RESIN)	부식성/독성 흡
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	부식성/독성 흡
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	단기간 노출 시, 자극, 구역을 일으킬 수 있음 자료없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM RESIN)	단기간 노출 시, 자극을 일으킬 수 있음 자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	고체 상태의 폴리에틸렌의 경우 삼켰을 경우 장폐색을 일으킬 가능성을 제외하고 중요한 독성영향은 없다. 분진을 흡입했을 경우 동물실험에서 폐에 염증을 일으킴.

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	(자료없음)
석유탄화수소 수지(PETROLEUM RESIN)	LD50 7000 mg/kg (포유류)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	LD50 > 8000 mg/kg Rat

경피

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	(자료없음)
석유탄화수소 수지(PETROLEUM RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

흡입

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	(자료없음)
석유탄화수소 수지(PETROLEUM RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	분진 LC50 75.5 mg/l 30 min Rat

피부부식성 또는 자극성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	자료없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM RESIN)	피부에 자극을 일으킴
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체	자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

호흡기과민성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체	자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

피부과민성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체	자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

발암성

산업안전보건법

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체	자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

고용노동부고시

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체	자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

IARC

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체	자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	3

OSHA

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체	자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

ACGIH

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체	자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

NTP

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체	자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

EU CLP

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 자료없음

생식세포변이원성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 자료없음

생식독성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 분진을 흡입했을 경우 동물실험(쥐)에서 폐에 염증을 일으킴.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 자료없음

흡인유해성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 자료없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (자료없음)
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 자료없음

갑각류

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (자료없음)
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 자료없음

조류

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (자료없음)
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 자료없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (해당없음)	
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

분해성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (자료없음)	
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

다. 생물농축성

농축성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (112 ug/L 2.1 시간 BCF (잔여) 증개구리밥 60ug/L)	
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

생분해성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (자료없음)	
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

라. 토양이동성

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (자료없음)	
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

마. 기타 유해 영향

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (자료없음)	
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	1) 고밀도 내수성재질의 포대에 2중으로 포장하여 지정폐기물매립시설에 매립하시오. 2) 고온용융처리 또는 고형화 처리하시오.
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음

라. 용기등급

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음

마. 해양오염물질

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	자료없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음

유출시 비상조치

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 해당없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 해당없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 지정폐기물
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 해당없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 해당없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 해당없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 해당없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 해당없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 해당없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 해당없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 해당없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 해당없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 해당없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 해당없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 해당없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 해당없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM 해당없음
HYDROCARBON RESIN)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE) 해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 해당없음
(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
에틸렌-비닐 아세트산 공중합체 (ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)	해당없음
석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

에틸렌-비닐 아세트산 공중합체(ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER)

석유탄화수소 수지(PETROLEUM HYDROCARBON RESIN)

14303화학상품(일본)(사. 인화점)

14303화학상품(일본)(하. 비중)

14303화학상품(일본)(머. 분자량)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(경구)

폴리에틸렌(POLYETHYLENE)

HSDB(성상)

ICSC(색상)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(사. 인화점)

ICSC(하. 비중)

ICSC(너. 자연발화온도)

HSDB(머. 분자량)

RTECS(경구)

RTECS(흡입)

Kochetkova, 1971(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

나. 최초작성일 2016-07-02

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 0 회

최종 개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.